

NaturExpert Harwachssiegel



Technické informace

Charakteristika: Nízkoviskózní kombinace olejů a vosků na bázi olejů, mastných kyselin a vosků. **NaturExpert Harwachssiegel** dává dřevinám sametově matný, protiskluzný a pružný povrch.

Oblast použití: Pro trvanlivou a odolnou povrchovou úpravu dřeva ve výrobě nábytku a dalšího vybavení budov. **NaturExpert Hartwachssiegel** proniká velmi dobře do ošetřeného dřeva a vytváří vodu odpuzující, oděruvzdorný a mechanicky vysoce odolný povrch.

Podklad: Olejovaný podklad musí být suchý, čistý, zdravý a bez brusného prachu, mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se chemických látek. Před olejováním odstraňte uvolňující se staré nátěry broušením P150-P180. Nakonec povrch obruste v závislosti na požadované kvalitě povrchové úpravy brusným papírem zrnitosti až P320. Je vhodný pro všechny typy dřevin – u exotických dřevin proveďte zkoušku.

Zpracování: **NaturExpert Hartwachssiegel** se nanáší stříkáním, štětcem, stěrkou nebo válečkem. V závislosti na savosti podkladu se **NaturExpert Hartwachssiegel** aplikuje ve dvou vrstvách. Vytírání přebytků oleje není nutné. Zaschlý povrch pak může být vyleštěn vhodným náčiním (kartáčem, Fládreem nebo Padem). Před a v průběhu aplikace je nutné **NaturExpert Hartwachssiegel** promíchat. Schnutí mezi jednotlivými vrstvami – minimálně 4 hodiny

Ředidlo: **NaturExpert Hartwachssiegel** je připraven k použití.

Vydatnost: Aplikační množství: 50 – 70 g/m²
12-17 m²/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.

Doba schnutí: Při prostor. teplotě 20 °C a max. relativní vlhkosti vzduchu 65%:
- zaschlé proti prachu po cca 60 minutách
- brousitelný po cca 4 hodinách
- zcela vytvrzený po cca 24 hodinách

Další vrstva: **NaturExpert Hartwachssiegel**

Čištění náradí: Použité náradí i zařízení čistěte lakovým ředidlem **Lackverdünner 83586**.

Skladovatelnost: V uzavřených originálních nádobách je **NaturExpert Hartwachssiegel** skladovatelný po dobu 2 let. Skladujte v chladných a suchých prostorách !

Zvláštní pokyny: **NaturExpert Hartwachssiegel** je nutno před každým použitím důkladně promíchat. I když **NaturExpert Hartwachssiegel** schne poměrně rychle, takže olejované dílce je možné brzy stohovat. Je však vždy zapotřebí brát zřetel na to, že požadovaná chemická a mechanická odolnost je dosažena až po několika dnech (při 20 °C / 65% RV).

Naše zkušenost - Vaše jistota

NaturExpert Harwachssiegel



Technické informace

Vezměte prosím na vědomí: Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezavazují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 12/13.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz