

Treppenlack Plus - Einstellung Feyler -



Technický list

- Charakteristika** Vodou ředitelný univerzální lak. **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler** může být aplikován s tužidlem (vyšší chemická odolnost) nebo netužený. Uspokojivého výsledku je dosaženo pouze tehdy, pokud jsou dodrženy následující instrukce.
- Oblast použití:** Je určen pro efektivní lakování dřevěných dílců v interiéru.
- Podklad:** Suché, čisté, pryskyřice zbavené broušené dřevo. Při použití mořidla dbejte na jeho důkladné vyschnutí. U dřevin obsahujících tannin doporučujeme jako základní lak použít produkt **HydRo Möbelisoliergrund**.
- Tužidlo:** **HydRo Härter**
Po přidání tužidla je nutno ponechat směs 15 minut v klidu reagovat, protože dojde krátkodobě ke zvýšení viskozity.
V případě potřeby je poté možné viskozitu upravit přidáním cca. 5 - 10 % vody.
- Tužicí poměr:** **10** dílů laku : **1** díl tužidla
Životnost směsi : Max. 4 hodiny 20 °C/65 % RF
Použití produktu po uplynutí životnosti směsi může způsobit defekty.
Upozornění : vysoká teplota laku nebo podkladu může snížit životnost směsi.
- Aplikace:** **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler** je určen pro stříkání (válečkování) .
(Air, Airless, Airmix)

Aplikace:	Airless	Airmix	Cup gun
Tlak materiálu:	60 - 80 bar	50 - 60 bar	----
Tlak vzduchu:	----	1,0 - 1,5 bar	2,5 - 3,5 bar
Velikost trysky:	0,22 - 0,33 mm	0,22 - 0,33 mm	1,8 - 2,0 mm
Zpracovatelská viskozita:	30 - 35 s/4 mm	30 - 35 s/4 mm	30 - 35 s/4 mm

V závislosti na použitém stříkacím zařízení jsou možné odchylky, týkající se stříkacího tlaku, tlaku vzduchu i velikosti trysek. Zpracovatelská teplota laku i substrátu by neměla být nižší než + 15 °C, jinak se lak dobře nerozleje po ploše a nevytvoří stejnoměrný lakový film.

Treppenlack Plus - Einstellung Feyler aplikujte ve dvou až třech vrstvách s mezivrstevem zrnitostí P 220 - 320.

- Ředění:** **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler** je v dodavatelském stavu připraven k použití. Pokud to je zapotřebí, je možno lak po přidání tužidla a důkladném promíchání naředit vodou.

Naše zkušenost - Vaše jistota

Treppenlack Plus - Einstellung Feyler -



Technický list

- Vydatnost:** Aplikační množství: ca. 100-120 ml/m²
cca. 8-10 m²/l na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování
- Doba schnutí:** cca. 2 h 20°C/ 65% RV.
Doba schnutí může být urychlena schnutím při 50°C.
- Stupeň matu:** 3 = sametový lesk, 4 = polomat
- Základ a vrch:** **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler** se používá jako základ a vrch v jednom.
- Čištění náradí:** Použité náradí i zařízení je zapotřebí co nejrychleji po jejich použití umýt vodou. Zaschnuté zbytky je nutno odstranit prostředkem **Waschlöser Nr. 52**.
- Shelf life:** 12 month when stored indoors in original closed cans with a temperature between + 5° C and + 30° C.
Treppenlack Plus - Einstellung Feyler should be kept cool but frost free. Opened cans should be closed carefully. When too much air space is left we recommend decanting into a smaller can. (for avoiding risk of corrosion do not use metal cans).
- Skladovatelnost:** V uzavřených originálních nádobách je **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler** skladovatelný po dobu 2 let. Lak skladujte v chladných (ne níže než + 6 °C), ne však mrazivých prostorech! Otevřené nádoby je potřeba zase velmi dobře uzavřít. Pokud máme nějaké zbylé množství laku v malé nádobě, ve které je i velký prostor pro vzduch, je zapotřebí tento lak přelit do menší nádoby. Nepoužívejte pro tyto účely plechovky, aby nedocházelo k jejich rezivění! Při vícečetném otevření a částečném odebrání laku z originální nádoby může dojít ke zvýšení viskozity.
- Zvláštní pokyny:** I když jsou plochy, lakované lakem **Treppenlack Plus - Einstellung Feyler**, rychle suché a dílce jsou stohovatelné; požadované chemické i mechanické odolnosti je dosaženo až po 5-7 dnech (20 °C / 65% RV).
- Vezměte prosím na vědomí:** Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezabývají uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy.
Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Revize 07/12

Naše zkušenost - Vaše jistota